

Descrição

WL-3900 é um filme perfurado de alta elasticidade com excelentes propriedades desmoldantes para resinas epóxi, poliéster e vinílica. Suporta temperaturas de até 171°C.

Informações Técnicas

Tipo de material	Poliiolefina
Materiais compatíveis	Compatíveis com a maioria das resinas
Cor	Vermelho ou azul
Tempo de armazenamento	Ilimitado quando armazenado a 22°C

Propriedades Físicas

Propriedade	Teste	Unidade	Valor
Limite de deformação	-	%	500
Resistência à tração	ASTM D 882	MPa	41
Temperatura máxima de operação	-	°C	157