

Descrição

XM1808 é um tecido biaxial 45/-45 combinado com manta.

Informações de Construção

Construção	Peso (g/m ²)	Tolerância(%)	Material
0°	-	-	-
+45°	289	±5	Vidro E 2400
0°	-	-	-
-45°	283	±5	Vidro E 1500
Manta	225	-	Manta picada
Costura	7	±10	Poliéster 70d
Total	848	±5	-

Informações Técnicas

	Unidade	Valores
Tipo de costura	-	Tricot
Medição da costura	-	7 costuras / 25mm
Comprimento da costura	mm	2,8
Perda ao fogo	%	0,5 - 4,0
Umidade	%	≤0,2

Armazenamento

É recomendado que a fibra de vidro seja armazenada em local fresco e seco, com temperatura entre 10°C e 30°C e umidade entre 50% e 75%. Deve-se manter a fibra de vidro embalada até o momento do uso.